
# /// PRESERVE DOUGLAS PROFIL NAHUA

BARDAGE BOIS CLASSE 3 TRAITÉ ROSE



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Essence** : Douglas (Pseudotsuga menziesii) | **Traitement** : Classe 3 |
| **Provenance** : France | **Masse volumique** : 470 kg/m3 |
| **Etat de surface** : Lisse | **Couleur** : Rose |
| **Assemblage** : Rainure et languette | **Fixation** : 2 pointes apparentes |
| **Sens de pose** : Vertical | **Finition** : Sans |
| **Épaisseur** : 40 mm | **Largeur** : 105 mm |
| **Nombre de pièces par botte** : 2 | **Nombre de pièces par palette** : 100 |
| **Budget** : €€ | **Euroclasse** : D-s2,d0 |

Les coupes doivent systématiquement être retouchées avec des produits de traitement et les finitions PROTAC. Pour une utilisation en contact avec le sol, tout usinage est à proscrire.

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES & PHYSIQUES DE L'ESSENCE

| | | |
|---|---|---|
| **Densité moyenne à 12% d'humidité** : 0.54 | **Conductivité Thermique** : 0.14 W/m°C | **Résistence au choc** : 3.7 - 6.0 Nm/cm² |
| **Module d'élasticité en flexion** : 11000 - 13200 Mpa | **Contrainte de rupture à la compression** : 42 - 68 Mpa | **Contrainte de rupture à la traction** : 82 - 105 Mpa |
| **Contrainte de rupture à la flexion** : 83 Mpa | **Résistance à la flexion** : 70 - 100 Nm/mm² | **Résistance au cisaillement** : 7.0 - 10.2 Nm/mm² |


## PRODUIT

Garantie 10 ans traitement
Anti insectes
Anti champignons
Durable
Pré-grisaillement

## CONSEILS DE PRO

Risque de microfissures
Nodosité forte
Variations dimensionnelles
Aucune garantie sur la tenue de la teinte
Evolution normale de la couleur du traitement
Aucune garantie sur l'homogénéité de la teinte
Différence d'aspect et de couleur possible
Grisaillement naturel du bois selon l'exposition et selon la zone géographique
Risques de résurgence de résine

## PROFIL




## CERTIFICATIONS & GARANTIES DU PRODUIT

## PLUS D'INFOS

## NOUS CONTACTER

PROTAC
Zone de Lanjouan, 18 rue de la Saudraie
CS 90322
22403 LAMBALLE-ARMOR CEDEX
02 96 500 500 /// contact@protacfrance.com
www.protacfrance.com

Document, schémas et couleurs non contractuels
Suggestion de présentation.

## AUTRES POSSIBILITÉS

Incolore Rose Bronze Gris

## NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX