RÉSINEUX AUTOCLAVE CLASSE 4

PIN DU NORD VERT



LES + PRODUITS

PARFAIT COMPROMIS ENTRE BUDGET ET DURABILITÉ

PEU DENSE, LE PIN EST UN BOIS FACILE À TRAVAILLER ET QUI SUPPORTE FACILEMENT CLOUAGE ET VISSAGE

ESSENCE : PIN SYLVESTRE

Famille : Pinaceae (gymnosperme)
Contre fil absent, grain moyen et fil droit, aubier bien distinct

DONNÉES TECHNIQUES

Propriétés physiques et mécaniques (à 12% d'humidité avec 1MPa =1N/mm2)
. Stabilité en service : moyennement stable
. Contrainte moyenne de rupture en compression : 50 MPa
. Contrainte moyenne de rupture en flexion statique : 97 MPa
. Module d'élasticité longitudinal moyen : 12900 MPa

DIMENSION	27 X 145 MM
PROFIL	1 FACE LISSE / 1 FACE RAINURÉE
STABILITÉ	MOYENNE
DENSITÉ	550 KGS/M3
CLASSE D'EMPLOI	CLASSE 4


DOMAINES D'APPLICATIONS & PRÉCONISATION DE POSE :

Mises en œuvre selon les recommandations de la NF DTU 51-4

Source : CIRAD
Document non contractuel.
Nous nous réservons le droit de modifier et de rectifier la composition ainsi que la présentation des produits. Cette fiche est indicative et évolutive.
Date de mise à jour : 01/11/2021

RÉSINEUX AUTOCLAVE CLASSE 4

PIN DU NORD BRUN



LES + PRODUITS

PARFAIT COMPROMIS ENTRE BUDGET ET DURABILITÉ

PEU DENSE, LE PIN EST UN BOIS FACILE À TRAVAILLER ET QUI SUPPORTE FACILEMENT CLOUAGE ET VISSAGE

ESSENCE : PIN SYLVESTRE

Famille : Pinaceae (gymnosperme)
Contre fil absent, grain moyen et fil droit, aubier bien distinct

DONNÉES TECHNIQUES

Propriétés physiques et mécaniques (à 12% d'humidité avec 1MPa =1N/mm2)
. Stabilité en service : moyennement stable
. Contrainte moyenne de rupture en compression : 50 MPa
. Contrainte moyenne de rupture en flexion statique : 97 MPa
. Module d'élasticité longitudinal moyen : 12900 MPa

DIMENSION	27 X 145 MM
PROFIL	1 FACE LISSE / 1 FACE RAINURÉE
STABILITÉ	MOYENNE
DENSITÉ	550 KGS/M3
CLASSE D'EMPLOI	CLASSE 4

DOMAINES D'APPLICATIONS & PRÉCONISATION DE POSE :

Mises en œuvre selon les recommandations de la NF DTU 51-4

Source : CIRAD
Document non contractuel.
Nous nous réservons le droit de modifier et de rectifier la composition ainsi que la présentation des produits. Cette fiche est indicative et évolutive.
Date de mise à jour : 01/11/2021